FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA
P400 Cera Protectora profesional, P3

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57.4) 322 0360 – 01 8000 51 91 20
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

Producto perteneciente a la línea de pulimentos para recubrimientos automotrices. El **P400 Cera Protectora profesional, P3**. Es un producto formulado a base de agua, contiene solventes, aceites minerales, emulsionantes, silicona, PTFE y esencias. Su estado líquido permite la facilidad en el uso y una correcta homogeneidad en toda el área a tratar.

Se recomienda su uso para el embellecimiento de la pintura del automóvil, proporciona alto brillo y máxima protección contra los rayos del sol, la lluvia ácida y el secado natural. Se aplica manualmente sobre las piezas que hayan sido pulidas y/o enceradas.

El **P400 Cera Protectora profesional, P3** retiene el brillo obtenido durante la restauración, además crea una película superficial que da protección y durabilidad, gracias a que evita que tanto el agua como algunas partículas de polvo u otros contaminantes se depositen en la superficie de forma permanente.

Es el tercer y último paso necesario para terminar la restauración o reparación del recubrimiento de uso profesional, se recomienda para cualquier tipo de pintura. El uso de toda la línea de productos evita la generación de manchas. Su aplicación es manual y se retira con un paño de microfibra o algodón.

3. MATERIALES DEL SISTEMA

Paso 1: P111 Pasta Pulidora, P1 (ó P120 Liquido Pulidor Medio, P1)

Paso 2: P220 Liquido Pulidor Fino, P2

Paso 3: P400 Cera Protectora profesional, P3

4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Densidad (25°C)	0.9957 g/ml
Estado físico	Líquido
PH	7.5-8.5
Solubilidad	Miscible en agua
Estabilidad en almacenamiento (20ºC)	**1 año** (los límites de almacenamiento recomendables están entre +5 °C y 35 °C)

5. SUSTRATO / PRETRATAMIENTO

En general la línea es recomendada para sustratos lisos ya que la rugosidad puede dificultar la extracción de los productos de la superficie, de forma que solo podrían ser extraídos luego del lavado del vehículo o la pieza.

P400 Cera Protectora profesional, P3. Es adecuado para superficies metálicas y plásticas, sobre recubrimientos automotrices, previamente pulido y encerado.

La superficie debe estar libre de contaminantes como el polvo, grasa y aceites.

6. PARÁMETROS DE APLICACIÓN Y SECADO

Una vez limpia y seca la superficie, no se recomienda aplicar del producto bajo la luz del sol o la superficie caliente, el rango de temperatura ideal de la superficie está entre 15 º C y 25 º C. Si se aplica el producto sobre una superficie caliente, puede quedar empañada y no obtener todo el brillo que se busca.

Verificar el sello de seguridad y en caso de estar violado no se recomienda continuar con el tratamiento del recubrimiento.

Agitar antes de usar para una correcta homogenización del producto, luego aplicar manualmente con un paño suave o fino, dejando secar para remover el producto con algodón o paño de micro fibra.

Una vez terminado este proceso, su recubrimiento goza de una correcta protección y mejor brillo.

7. PRECAUCIONES



- Evite el contacto con la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.