FICHA DE APLICACIÓN TECNICA

Z-LUX Z801-ANTICORROSIVO GRIS Z-LUX Z805-ANTICORROSIVO ROJO



1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57.4) 530 2501 – 01 8000 51 91 20
Fax : (57.4) 530 2402
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

El ZL-805 Anticorrosivo Rojo y ZL-801 Anticorrosivo Gris, son pinturas alquidicas con un pigmento inhibidor de la corrosion, de secado al aire con gran durabilidad, que proporcionan buen cubrimiento y buena adherencia.

Su uso es para la proteccion de ambientes exteriores e interiores. Como puertas, ventanas, rejas, muebles, zócalos y estructuras de metal y de madera. Para maquinaria, equipo, tanques, escaleras, identificación de tuberías.



3. MATERIALES DEL SISTEMA


Pintura:	Z-LUX Anticorrosiva
Reductor:	Solvente Reductor. Se recomienda Varsol

4. SUSTRATO / PRETRATAMIENTO

- Eliminar el óxido o pinturas deterioradas por medio de lijado/ Lija 80-150.
- Limpiar y secar la superficie antes de pintar.
- Reparar los defectos que puedan afectar el acabado.
- Aplicar Wash Primer Caralz para promover adhrencia en los metales como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulido.

5. PARÁMETROS DE APLICACIÓN Y SECADO

			
 **Proporción de Mezcla V / V Z-LUX / Solvente**	4 / 1	8 / 1	8 / 1
 **Numero de Manos**	2-3	2-3	2-3
	Agitar antes de aplicar		
	Al tacto **1-3 Horas**	Para segundas manos **4 horas**	Al manejo **24 horas**

	Para almacenar envases mermados se agrega un poco de solvente para cubrir el esmalte y sin mezclarlo se tapa bien, así se evita la formación de natas

Terminación: Mate
Peso especifico: 1.147-1.154
Rendimiento teórico a 50 um: 32 m2/galón
%Solidos por Volumen: 42%

El acabado final puede ser con cualquier esmalte sintetico de a linea Z-Lux, poliuretanos de Caralz.

6. PRECAUCIONES



- Evitar todo contacto con la piel, los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar y lavar con agua. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agentes extintores de polvo químico seco o CO2. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua en spray (rociada).
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.