FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA

JM-901 Endurecedor Universal

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: 604 322 0360
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

JM-901 es un endurecedor usado para entrecruzar pinturas a base de resinas hidroxiladas, ya sean acrílicas o poliéster. Luego de un completo curado se obtienen recubrimientos de poliuretano de alta calidad. Es un producto base de poliisocianatos alifáticos, lo que impide que se genere un amarillamiento en el tiempo, permitiendo así su uso en aplicaciones para interiores y exteriores.

El producto combina un rápido secado inicial (evaporación), siendo menos sensible a atrapar polvos, y una velocidad normal para el curado final, lo que le garantiza una excelente resistencia a la intemperie, retención de brillo, color y nivelación.

El endurecedor JM-901 está diseñado para la mezcla en proporción 8/1 (V/V) con las bases para madera, y en proporción 4/1 (V/V) con los barnices y acabados de la línea PROMAPUR, garantizando un excelente secado, adherencia y la dureza adecuada para el lijado y posterior aplicación del acabado

3. MATERIALES DEL SISTEMA	
Componente A:	Bases para madera de la línea PROMAPUR
Componente B:	JM-901 Endurecedor Universal
Componente C:	TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano
Componente A:	Barnices y acabados de la línea PROMAPUR
Componente B:	JM-901 Endurecedor Universal
Componente C:	TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano

5. PROPORCIÓN DE MEZCLAS			
	Componente A: Pintura	**Componente B: Endurecedor**	**Componente C: Thinner**
 **A : B : C** **V / V / V**	Bases para madera de la línea PROMAPUR 100	JM-901 12.5	TX10 ó RB10 25-50
	Barnices y acabados de la línea PROMAPUR 100	JM-901 25	TX10 ó RB10 25-50
	Use siempre la regla medidora apropiada: 100/25 (4/1 V/V) y 100/12.5 (8/1 V/V)		
	Leer ficha técnica del componente A		

6. PRECAUCIONES



- Producto muy sensible a la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado.
- Contiene diisocianatos residuales Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. Usar máscara con filtro combinado para material particulado y vapores orgánicos, gafas de protección y guantes.
- Material altamente inflamable. Emplear en lugares con adecuada ventilación, lejos del calor o de cualquiera posible fuente de ignición.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.

ANEXO 1

CÓDIGO	NOMBRE	Sólidos (%) ± 2%	Densidad (g/ml) ± 0.01 g/ml
JM-901	Endurecedor Universal	38%	0.965