FICHA DE APLICACIÓN TÉCNICA
JM-902 Endurecedor Rápido

1. INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANTE

Producido por **CARALZ SAS**
Autopista Medellín-Bogotá Km 34, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono: 604 322 0360
E-mail: servicio@caralz.com

2. DESCRIPCIÓN - CARACTERÍSTICAS - APLICACIONES

Con el objetivo de disminuir los tiempos de producción, minimizar el atrapamiento de polvo durante la aplicación y el tiempo de manejo de la pieza pintada, Caralz ha diseñado los endurecedores rápidos, manteniendo en esta formulación la óptima calidad en propiedades como el brillo, la nivelación, el color y vida útil del producto.

JM-902 es un endurecedor Rápido, al ser formulado con solventes de tasa de evaporación alta, facilita el secado rápido de la pintura disminuyendo de forma considerable los tiempos de producción para el pintor; está diseñado para la mezcla en proporción 8/1 (V/V) con las bases para madera, y en proporción 4/1 (V/V) con los barnices y acabados de la línea PROMAPUR.

JM-902 Es un producto base de poliisocianatos alifáticos, lo que impide que se de un amarillamiento en el tiempo, permitiendo así su uso en aplicaciones para interiores y exteriores.

Edición: junio 2022

3. MATERIALES DEL SISTEMA	
Componente A:	Bases para madera de la línea PROMAPUR
Componente B:	JM-902 Endurecedor Rápido
Componente C:	TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano
Componente A:	Barnices y acabados de la línea PROMAPUR
Componente B:	JM-902 Endurecedor Rápido
Componente C:	TX10 Thinner Poliuretano o RB10 Balanceador Poliuretano

4. PROPORCIÓN DE MEZCLAS

	Componente A: Pintura	**Componente B: Endurecedor**	**Componente C: Thinner**
 **A : B : C** **V / V / V**	Bases para madera de la línea PROMAPUR 100	JM-902 12.5	TX10 ó RB10 25-50
	Barnices y acabados de la línea PROMAPUR 100	JM-902 25	TX10 ó RB10 25-50
	Use siempre la regla medidora apropiada: 100/25 (4/1 V/V) y 100/12.5 (8/1 V/V)		

	Leer ficha técnica del componente A

5. PRECAUCIONES



- Producto muy sensible a la humedad. Mantenga el envase herméticamente tapado
- Contiene Diisocianatos residuales nocivo por inhalación y por contacto con la piel, Usar mascara para vapores orgánicos, gafas y guantes.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- En caso de contacto con la piel, limpiar y lavar con agua. Si el contacto es con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agentes extintores de polvo químico seco o CO2. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua en spray (rociada).
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.
- Leer detenidamente la ficha de datos de seguridad del producto.

OBSERVACIONES

Las informaciones que contiene esta ficha son de buena fe y están basadas en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, puesto que las condiciones reales de utilización del producto están fuera de nuestro control, nosotros no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de esta ficha.

Edición: junio 2022

Nuestros productos van dirigidos exclusivamente a profesionales de la pintura con un entrenamiento técnico suficiente. El usuario tomará bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones inherentes a la utilización del producto. El empleo del producto en aplicaciones diferentes a las cuales está diseñado puede acarrear eventuales riesgos.

Edición: junio 2022

ANEXO 1

CÓDIGO	NOMBRE	Sólidos (%) ± 2%	Densidad (g/ml) ± 0.01 g/ml
JM-902	Endurecedor Rápido	37.5%	0.96

Edición: junio 2022